

2-KOMPONENTTINEN EPOKSIPOHJAMAALI, JOLLA ON PIDENNETTY UDELLEENMAALAU SVÄLI

- HYVÄ KORROOSIOSUOJA
- SOPII KAIKILLE PINNOILLE
- PAKSUKALVOMAALI
- YHTEENSOPIVA KAIKKIEN POHJA- JA PINTAMAALIEN KANSSA
- PITKÄ UDELLEENMAALAU SAIKA JA KIINNITTYMISEN ESTO

OMINAISUUDET

Muunnettu 2-komponenttinen epoksi pohjamaali, jota voi käyttää mille tahansa pinnalle. Maalia voi käyttää sekä pohjamaalina että pinnoitejärjestelmien välimaalina. Adherpoxin erityisominaisuutena on sen pidennetty uudelleenmaalausväli, kun uudelleenmaalauksessa käytetään antifoulingmaalia. Tuote sopii veneen runkoon, minkä lisäksi sitä suositellaan yläkansiin ja kansirakenteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Kovetus:	kemiallinen reaktio
Ominaispaino:	1,30 ± 0,02 kg/l
Kiintotilavuus:	60 %
Leimahduspiste:	23 °C
Olomuoto:	matta
Väri:	valkoinen
Pakkaus:	0,75/2,5 litraa

PINNAN ESIKÄSITTELY

Maalatut pinnat: jos olemassa oleva maalipinta on huonokuntoinen, se on poistettava kokonaan hiekkapuhalluksen tai hiomalaikeilla avulla.

- **Gelcoat:** puhdistettava Detersiin avulla, pestävä puhtaalla vedellä ja hiottava hiekkapaperilla (karkeus 280-320).
- **Puu:** suhteellinen kosteus saa olla enintään 18 %. Pinta on hiottava hiekkapaperilla (karkeus 80-120) ja pöly on poistettava ennen pohjamaalin levittämistä.
- **Teräs ja kevytmetalli:** hiekkapuhallus asteeseen 2 ½ tai hionta hiomalaikeilla asteeseen 3.

KÄYTTÖ

Sekoita kovete ja pohjamaali erikseen, ja sekoita ne sitten keskenään, kunnes maali on tasaista. Ohennetta ei tarvita, kun maali levitetään pensselillä tai telalla. Lisää ohennetta 6610 tavanomaista ruiskutuskäyttöä varten 15-25 % ja ilmatonta ruiskutuskäyttöä varten 5 % tilavuudesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty lämpötilasta riippuvat **vähimmäiskuivumisajat**:

Lämpötila	5 °C	10 °C	20 °C	30 °C
Uudelleenmaalaus aika	24 tuntia	18 tuntia	10 tuntia	8 tuntia

Pisin uudelleenmaalaus aika on 3 kuukautta, kun uudelleenmaalaus tehdään samalla maalilla ja/tai antifoulingmaalilla. Puhdista tarvittaessa Detersiin avulla ja pese ennen maalaamista. Teräksisten ja kevytmetallisten veneen runkojen riittävää korroosiosuojaa varten kuivakalvonpaksuuden on oltava vähintään 300 µ (2-3 kerrosta).

Adherpox

Koodi:
6210.153

2-KOMPONENTTINEN EPOKSIPOHJAMAALI, JOLLA ON PIDENNETTY UDELLENMAALAU SVÄLI

KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C):	7 päivää
Käyttöaika (20 °C):	7 tuntia
Käyttölämpötila vähintään/enintään	+5/+35 °C
Kovete:	6210.999
Sekoitusuhde määrän osalta:	3:1
Sekoitusuhde painon osalta:	82:18
Ohenne:	6610
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:	170/330 µ
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:	100/200 µ
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden:	6–3 m ² /l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):	10 tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):	3 kuukautta
Kerrosten määrä:	1–2

HUOMAUTUKSET

Ruiskutusikäytön tiedot	Tavanomainen	Ilmaton
Suuttimen aukko:	1,5/2,2 mm	0,019/0,021 tuumaa
Ilmanpaine	3/4 atm	/
Painesuhde	/	30:1

TURVAMÄÄRÄYKSET

Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä tuotteen kuivamisen ajan. Suosittelemme suojalasien, kasvosuojaimen, suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä pintoja hiottaessa, jotta pöly ei kulkeudu elimistöön hengityksen mukana, sekä maalin levittämisen aikana. Käytä aina märkää hiekkää. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai altistuessaan avotulelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

