

OSMOOSIN (lasikuituruton) ESTÄVÄ SUOJA JA KÄSITTELY

- SUOJA OSMOOSIA VASTAAN
- KÄSITTELY JO SYNTYNYTTÄ OSMOOSIA VASTAAN
- PAKSUKALVOMAALI
- ERITTÄIN LÄPÄISEMÄTÖN

OMINAISUUDET

Aquastop on suunniteltu erityisesti osmoosin vahingoittamien lujitemuoviveneiden käsittelyyn ja sitä suositellaan käytettäväksi etenkin ennaltaehkäisevänä ja korjaavana käsittelynä. Tuote on vedenkestävä (sekä merivesi että makea vesi), joten se tekee veneestä erittäin vesitiiviin ja muodostaa tehokkaan suojakerroksen vedenalaisille metalliosille (köli, läpät, peräsin jne.).

TEKNISET TIEDOT

Kuivuminen:	kemiallinen reaktio
Ominaispaino:	1,10 ± 0,02 kg/l
Kiintotilavuus:	100 %
Leimahduspiste:	+102 °C
Olomuoto:	kiiltävä
Väri:	vaaleansininen
Pakkaus:	0,75/2,5 litraa

PINNAN ESIKÄSITTELY

Kun tuotetta käytetään osmoosikäsittelyyn: Poista osmoosin vaurioittamalta alueelta vaurioitunut geelipinta ja/tai lujitemuovi hiekkapuhalluksen tai hiomalaikan avulla. Pese huolellisesti ja puhdista Detersilin avulla. Käytä runsaasti vettä. Anna alueen kuivua kuivattamalla vene, jotta jäljelle jää mahdollisimman vähän kosteutta. Suosittelemme veneen kosteuspitoisuuden mittaamista tarkoitukseen sopivalla laitteella ennen maalaamisen aloittamista.

Ennaltaehkäisevä käsittely: Puhdista ja pese geelipinta Detersilin avulla, huuhtelee huolellisesti ja hio hiekkapaperilla (karkeus 80-100).

KÄYTTÖ

Jos tuotetta käytetään osmoosikäsittelyyn, levitä Aquastopia 600 µ kolmena kerroksena. Levitä ensimmäinen kerros pensselillä, jotta tuote imeytyy pintaan mahdollisimman hyvin.

Levitä tuotetta vähintään kaksi kerrosta siten, että keskimääräinen kokonaispaksuus on 350/400 µ, osmoosin alkamisen estämiseksi ennen ensimmäisten oireiden ilmenemistä.

Odota molemmissa tapauksissa vähintään 72 tuntia viimeisen kerroksen levittämisen jälkeen ennen Adherglassin tai Adherpoxin käyttämistä. Jos viimeiselle kerrokselle muodostuu pintavahaa, se on pestävä lämpimällä puhtaalla vedellä, jotta pinta ei jää tahmeaksi. Jos ennen toisen Aquastop- tai muun maalituotekerroksen levittämistä kuluu yli 48 tuntia (lukuun ottamatta Adherglassia ja Adherpoxia), pinta on hiottava kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 80-100).

Aquastop

Koodi:
6491.571

OSMOOSIN (lasikuituruton) ESTÄVÄ SUOJA JA KÄSITTELY

KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C):	7 päivää
Käyttöaika (20 °C):	2,5 tuntia
Käyttölämpötila vähintään/enintään	+12/+35 °C
Kovete:	6491.999
Sekoitussuhde määrän osalta:	± 3:2 (62:38)
Sekoitussuhde painon osalta:	65:35
Ohenne:	5610 ainoastaan puhdistukseen
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:	200 µ
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:	200 µ
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden:	5,0 m ² /l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):	16 tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):	48 tuntia
Kerrosten määrä:	2–3

HUOMAUTUKSET

TURVAMÄÄRÄYKSET

Tuuletuksen on oltava riittävä, kun Aquastopia käytetään sisätiloissa, sekä tuotteen kuivumisen ajan. Suosittelemme suojalasien, suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

