

Detersil

Koodi:
6449.001

EMULGOIVA PESUAINESILIKONEILLE

- POISTAA ERINOMAISESTI VAHAN JA SILIKONIN
- PARANTAA POHJA- JA PINTAMAALIEN TARTTUMISTA

OMINAISUUDET

Detersil on emulgoiva pesuaine silikoneille. Jotta tartunta olisi mahdollisimman hyvä lujitemuovipinnoilla ilman, että pinta on hiottava kauttaaltaan, muotiniirrotusaine on poistettava huolellisesti ennen maalaamista. Koska näissä aineissa on vahaa, parafiiniä tai silikonia, niihin on käytettävä erityistä pesuainetta. Detersiillä on liuottava ja emulgoiva vaikutus ja sitä voi käyttää milloin tahansa, kun pinta on tarpeen puhdistaa kauttaaltaan ennen maalaamista.

TEKNISET TIEDOT

Kovetus:	/
Ominaispaino:	0,93 ± 0,02 kg/l
Kiintoainepitoisuus:	44 %
Leimahduspiste:	+102 °C
Olomuoto:	/
Väri:	kullanruskea
Pakkaus:	1 litra

PINNAN ESIKÄSITTELY

Tuotetta suositellaan käytettäväksi uudelle pinnalle tai pinnalle, jolta on poistettu maali.

KÄYTTÖ

Levitä pensselillä tai maalaustyynyllä ja huuhtelee pinta sitten runsaalla vedellä. Jos pinta on täysin puhdas, vesi levittyy pinnalle tasaisesti. Jos pinnalla on sen sijaan rasvaa, vesi muodostaa pieniä pisaroita kyseiselle alueelle. Puhdista, kunnes näin ei enää tapahdu. Tämän jälkeen kuivan pinnan voi käsitellä Adherglassilla ja Adherpoxilla (runko) tai Gel Gloss Prolla (yläkannet ja kansirakenteet).

Detersil

Koodi:
6449.001

EMULGOIVA PESUAINE SILIKONEILLE

KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C): /
Käyttöaika (20 °C): /
Käyttölämpötila vähintään/enintään +5/+35 °C
Kovete: /
Sekoitusuhde määrän osalta: /
Sekoitusuhde painon osalta: /
Ohenne: /
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden: /
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden: /
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden: 30 m²/l
Uudelleenmaalauksen aikaisintaan (20 °C): /
Uudelleenmaalauksen viimeistään (20 °C): /
Kerrostien määrä: /

MUISTIINPANOT

TURVAMÄÄRÄYKSET

Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä sitä seuraavan kuivamisen ajan. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai altistuessaan avotullelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

