

Ecoplast

Epoksinnoite kylmäkaapeille

- ELINTARVIKEHYVÄKSYTTY
- JUOMAVESIHYVÄKSYTTY
- HELPPO PITÄÄ PUHTAANA
- MYRKYTÖN JA HAJUTON
- SILEÄ JA KESTÄVÄ PINTA

OMINAISUUDET

Epoksinnoite sisäkäyttöön tiloissa ja osissa, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Käyttökohteet: kylmälaatikot, jäälaatikot, keittiöt ja juomavesisäiliöt. Tuotteella on elintarvikehyväksyntä ja juomavesihyväksyntä, se on hyväksytty myös tuoreille ja pakastetuille kaloille, äyriäisille jne. Tuote on hajuton ja myrkytön ja siten miellyttävä käyttää myös suljetuissa tiloissa. Tuote muodostaa tiiviin pinnan ja sillä on myös hyvä kemikaalien kesto.

Ecoplast täyttää **D.M.21/3/1973** vaatimukset (elintarvikehyväksyntä; materiaalit jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa) sekä **DM 06/04/2004 n.174** (juomaveden säilytykseen, kuljetukseen tai annosteluun tarkoitetut pinnat ja astiat).

TUOTETIEDOT

Kuivuminen:	kemiallinen reakti
Ominaispaino:	1.35 ± 0,02 Kg/L
KA-pitoisuus:	100 %
Leimahduspiste:	+102 °C
Kiilto:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
Pakkaus:	2,50L

PINNAN ESIKÄSITTELY

Käsiteltävät pinnat tulee olla puhtaita rasvasta, pölystä ja muusta liasta. Pinnat tulee hioa tai puhaltaa puhtaaksi.

-**Uusi puupinta:** hionta ja pohjustus Fibrodurilla.

-**Uusi gelcoat:** rasvanpoisto, huuhtelu vedellä ja hionta P280-P320 hiomapaperilla.

-**Uusi teräspinta:** Hiekkapuhallus Sa 2½ tai vaihtoehtoisesti puhdistus/harjaus ST 3, Ota yhteys tavarantoimittajaan.

KÄYTTÖ

Sekoita A - ja B- osast keskenään 2:1 paino tai 3:2 tilavuus. Tuote on käyttövalmis ja sitä ei tarvitse ohentaa. Diluente 6610 soveltuu välineiden pesuun. Levitä Ecoplast siveltimellä tai lyhynukkaisella telalla (mohair) 150 mμ per kerros. Tuotteella on hyvät tasoittumisominaisuudet ja sen levittäminen on helppoa ja nopeaa. Seoksen käyttöaika on 50-minuuttia lämpötilan ollessa 20°C ja seoksen määrän ollessa 200g. Lämpötila ja seoksen määrä vaikuttaa käyttöaikaan.

Alla olevasta taulukosta näet käyttöajat eri lämpötiloissa.

Lämpötila	Käyttöaika
20°C	50 min.
25°C	40 min.
30°C	35 min.
35°C	25 min.

Jos seoksen määrä on yli 200g. käyttöaika lyhenee. Emme suosittele sekoittamaan yli 350g ainetta kerralla. Ecoplastin tulee kuivua +15-asteen lämpötilassa vähintään 7 vuorokautta ennen käyttöönottoa (upporasitus). Juomavesisäiliö-käytössä kokonaan kuivunut Ecoplast pinta tulee huuhdella runsaalla vedellä ennen käyttöönottoa.

Ecoplast

Epoksinnoite kylmäkaapeille

Käyttöohjeet

Kuivumisaika (20 °C):	7 päivää
Käyttöaika (20 °C):	50 min
Käyttölämpötila min/max:	+15/+35 °C
Kovete:	6499.999
Sekoitussuhde tilavuus:	3:2 (60:40)
Sekoitussuhde paino:	67:33 (2:1)
Välineiden pesu:	6610 välineiden pesu
Märkäkalvonpaksuus/kerros:	150 µ
Kuivakalvonpaksuus/kerros:	150 µ
Teoreettinen peitto:	6,7 m ² /L
Min. päällemaalaus aika (20 °C):	8 h
Max. päällemaalaus aika (20 °C):	24 h
Levityskerrat:	2

Muistiinpanot

Turvamääräykset

Vaikka tuote ei sisällä liuotteita, työskentelytila tulisi olla hyvin tuuletettu. Suojalasien, käsineiden ja hengityssuojaimen käyttöä suositellaan. Ennen käyttöä lue kohdat 7-8 käyttöturvallisuustiedotteesta. Älä säilytä tuotetta ulkona. Säilytyslämpötila 10-35-astetta. Suojattava suoralta auringonvalolta.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.