

## Epomast

Koodi:  
**6662.754**

### YLEISKÄYTTÖINEN EPOKSITÄYTE

- ERITTÄIN VEDENKESTÄVÄ
- HELPPO KÄYTTÄÄ
- HELPPO TYÖSTÄÄ
- HYVÄT HIONTAOMINAISUUDET
- MONIKÄYTTÖINEN TÄYTE

### OMINAISUUDET

Erittäin luja 2-komponenttinen epoksitäyte, joka on mekaanisesti erittäin kestävä. Tarttuu erinomaisesti kaiken tyyppisille pinnoille ja kaikille epoksipohjamaaleille. Erittäin hyvä vedenkestävyys. Epomastia voi käyttää liitoskohtien tekemiseen ja pahoin vaurioituneiden pintojen korjaamiseen. Jopa 10 mm:n kerrosvahvuudet mahdollisia. Epomastia voi käyttää suoraan puulle, lujitemuoville, hiotulle teräkselle ja alumiinille.

### TEKNISET TIEDOT

Kuivuminen:	kemiallinen reaktio
Ominaispaino:	1,55 ± 0,02 kg/l
Kiintoainepitoisuus:	95 %
Leimahduspiste:	+102 °C
Olomuoto:	matta
Väri:	vaaleanharmaa
Pakkaus:	0,5/2,0 kg

### PINNAN ESIKÄSITTELY

Tuotetta voi levittää täyteaineille ja epoksipohjamaalipinnoille, jotka on puhdistettu ja hiottu hiomapaperilla (karkeus 60).

### KÄYTTÖ

Kovetteen sekoittamisen jälkeen, levitä tuote käyttämällä lastaa tai muuta sopivaa työvälinettä. Älä lisää ohennetta. Levitä tuotetta tasainen kerros siten, että keskimääräinen paksuus on 2-10 mm. Varmista samalla, ettei täyteaineen palasia jää pinnalle, sillä se vaikeuttaa hiomista. Anna kuivua vähintään 24 tuntia ja hio sitten hiomapaperilla (karkeus 60). Jos pinnalle tarvitaan useampi kerros täyteainetta, suosittelemme hiomaan Epomastin aina ennen uuden kerroksen levittämistä.

Tuotteen voi pintakäsitellä Epomast-sarjan täyteaineella tai epoksipohjamaalilla, kuten Adherpox, Aquastop, Plastolite Pro, Unikote PRO tai Unikote Yachting PRO. Suosittelemme pohjamaalin käyttöä ennen pintamaalin levittämistä, koska näin lopputuloksesta tulee parempi.

## Epomast

Koodi:  
**6662.754**

### YLEISKÄYTTÖINEN EPOKSITÄYTE

#### KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C):	7 päivää
Käyttöaika (20 °C):	1 tunti
Käyttölämpötila vähintään/enintään	+5/+35 °C
Kovete:	<b>6662.999</b>
Sekoitusuhde määrän osalta:	± 1:1 (56:44)
Sekoitusuhde painon osalta:	50:50
Ohenne:	5610 ainoastaan puhdistukseen
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:	0–10 mm
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:	0–10 mm
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden:	1 m <sup>2</sup> /l/mm
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):	24* tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):	/
Kerrostien määrä:	/

**MUISTIINPANOT** \* Aika ennen hiomista


#### TURVAMÄÄRÄYKSET

Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä tuotteen kuivamisen ajan. Suosittelemme suojalasien, kasvosuojaimen, suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

