

Fibrodur

Tiivistävä epoksiprimeri puulle

- IMEYTYY SYVÄLLE
- KESTÄVÄ 2-K TUOTE
- SUOJAA JA TIIVISTÄÄ

OMINAISUUDET

Kaksikomponenttinen polyuretaanipimeri puulle, erinomaiset tiivistysominaisuudet. Muodostaa läpäisemättömän ja kovan pinnan tuotteen imeytyessä syväälle puuhun. Suositellaan pääsääntöisesti uudelle tai maalista puhdistetulle puulle. Kun tuote levitetään oikein, yksi kerros ei muodosta kalvoa vaan imeytyy pintaan. Värittömänä tuote ei muuta puun alkuperäistä väriä, eikä kellastu ajan kuluessa. Tämän tuotteen päälle voidaan maalata useilla tuotteilla, kuten Epoway, Resina 2000, Ticoprene, Timber Gloss, Wood Gloss ja Wood Mat.

TUOTETIEDOT

Kovettuminen:	kemiallinen reaktio ja liuotteen haihtuminen
Paino:	0.98 ± 0,02 Kg/L
Kuiva-aine:	25 %
Leimahduspiste:	+5 °C
Kiilto:	puolikiiltävä
Värit:	kirkas, mahonki, pähkinä ja tiikki
Pakkauskoko:	0,75 litraa

PINNAN VALMISTELU

Uusi puu: pinta pestään ja hiotaan, levitys suoraan puhtaalle puupinnalle.

Vanha puu: poista kaikki vanha maali/lakka esim. Aquastrip-maalinpoistoaineella ja levitä sen jälkeen Fibrodur pintaan.

KÄYTTÖ

Levitä tuote käyttämällä pehmeää harjaa. Hio pinta tämän jälkeen P180 hiekkapaperilla. Tuote on erittäin juoksevaa, eikä sitä tarvitse ohentaa.

Fibrodur

Tiivistävä epoksiprimeri puulle

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika (20 °C):	3 days
Pot Life (20 °C):	4 hours
Käyttölämpötila. min/ max:	+5/+35 °C
Kovete:	6790.999
Sekoitusuhde tilavuus:	2:1
Sekoitusuhde paino:	62:38
Ohenne:	6780 for cleaning only
Märkäkalvonpaksuus/kerros:	80 µ
Kuivakalvonpaksuus/kerros:	20 µ
Teoreettinen riittoisuus:	12,5 m ² /L
Päällemaalaus minimi (20 °C):	aikaisintaan 12h
Päällemaalaus maksimi (20 °C):	viimeistään 48h
Kerrostien määrä:	1-2

Muistiinpanoja

TURVAMÄÄRÄYKSET

Pidettävä huolta riittävästä ilmanvaihdosta, jos Adherglassia käytetään suljetuissa tiloissa. Tuote sisältää ohenteita, jotka saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtävän yhdisteen, mikäli joutuu avotulen kanssa kosketuksiin. Suojalasien, hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Ennen käyttöä lue käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7-8. Ei saa säilyttää ulkona. Varastointilämpötila: 10°C - 35°C. Älä säilytä suorassa auringonpaisteessa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.