

Gummipaint

JOUSTAVA PINTAMAALI KUMIVENEILLE

- HYVÄ TARTUNTAKYKY
- ERITTÄIN JOUSTAVA
- KESTÄVÄ
- NOPEASTI KUIVUVA

OMINAISUUDET

Soveltuu neopreenin, kumimaisten kankaiden, PVC:n, Hypalonin jne. maalaamiseen. Gummipaint tasoittuu erittäin hyvin ja sillä on erinomaiset tartuntaominaisuudet ja se on erittäin elastinen. Gummipaint kestää erittäin hyvin meriolosuhteita ja se kestää upporasitusta, sekä UV-säteilyä.

Paino:	1,00 ± 0,02 Kg/L
Kuiva-ainepitoisuus	23 %
Leimahduspiste:	+24 °C
Kiilto:	puolikiiltävä
Värit:	katso värikartta
Purkkikoko:	0,375L

PINNAN VALMISTELU

Poista rasva rasvanpoistajalla, huuhtele pinta hyvin makealla vedellä, jotta mahdolliset valmistuksessa käytettävät vahat saadaan pois pinnalta. Pese niin kauan kunnes vesi ei enää helmeile pinnalla. Hio käsiteltävä pinta P120-P150 hiomapaperilla ja poista hiontapöly.

LEVITYSOHJEET

Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Gummipaint voidaan levittää siveltimellä tai ruiskuttamalla.

Sivellin levitys: Ohenna 5-10% tilavuudesta Diluente 6380:lla. Pyri välttämään päällekkäisiä vetoja, välttääksesi jo levitetyn gummipaintin pehmentymistä.

Ruiskulevitys: Ohenna 30-50% tilavuudesta Diluente 6380:lla.

Levitä kaksi kerrosta ja odota vähintään 6 tuntia kerrosten välillä. On suositeltavaa, että kumivene ei olisi aivan täyteen täytetty maalauksen aikana.

Gummipaint

JOUSTAVA PINTAMAALI KUMIVENEILLE

TEKNISET TIEDOT

Käyttönottokuiva (20 °C):	24 tuntia
Käyttölämpötila min/ maks:	+5/+35 °C
Ohenne:	6380
Märkäkalvopaksuus/kerros:	150 µ
Kuivakalvopaksuus/kerros:	35 µ
Teoreettinen riittoisuus:	6,6 m ² /L
Min. päällemaalaus aika (20 °C):	6 tuntia
Kerrosten määrä:	2

	Hajotusilmapistooli	
Suutinkoko	1,7 mm	
Ilmanpaine	3 - 3,5 bar	

TURVAMÄÄRÄYKSET

Pidettävä huolta riittävästä ilmanvaihdosta, jos tuotetta käytetään suljetuissa tiloissa. Suojalasien, hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttöä suositellaan. Tuotetta tulee hioa vain märkähionnalla. Tuote sisältää ohenteita, jotka saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtävän yhdisteen, mikäli yhdiste joutuu avotulen kanssa kosketuksiin. Ennen käyttöä lue käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7-8. Ei saa säilyttää ulkona. Varastointilämpötila: 10°C - 35°C. Älä säilytä suorassa auringonpaisteessa.