

## Propeller Primer

Koodi:  
**6640.751**

### **POHJAMAALI POTKUREILLE, AKSELEILLE JA VAIHTEISTOILLE**

- ERITTÄIN HYVÄT TARTUNTAOMINAISUUDET
- ERINOMAINEN SUOJA
- KUIVUU NOPEASTI

### **OMINAISUUDET**

1-komponenttinen pohjamaali potkureille (antifoulingmaali), pohjana synteettinen harts, joten maali tarttuu yleensä hyvin metalliin ja metalliseoksiin. Suunniteltu erityisesti kestäväksi antifoulingmaaliksi potkureihin. Sitä voi käyttää kaikkiin veden alla oleviin metalliosiin, jotka on suojattava lialta, kuten potkurit, akselit, trimmilevyt jne. Tämä paranneltu pohjamaali kuivuu nopeasti, sillä on hyvät korroosiosuojaominaisuudet ja sitä on helppo käyttää.

### **TEKNISET TIEDOT**

Kuivuminen:	ohenteen haihtuminen
Ominaispaino:	1,10 ± 0,02 kg/l
Kiintotilavuus:	29 %
Leimahduspiste:	+15 °C
Olomuoto:	matta
Väri:	vaaleanharmaa
Pakkaus:	0,25 litraa

### **PINNAN ESIKÄSITTELY**

Pinta on esikäsiteltävä hyvin, jotta pohjamaali tarttuu mahdollisimman hyvin. Hio metallipinta karheaksi karkealla hiekkapaperilla (karkeus 80-100).

Puhdista kauttaaltaan Detersiillä ja huuhtelee runsaalla vedellä. Älä käytä liuottimia tai ohenteita, sillä ne eivät sovellu koko pinnan puhdistamiseen.

Hio maalatut pinnat kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 200-250).

### **KÄYTTÖ**

Sekoita hyvin, jotta pohjalle ei jää saostumia. Suosittelemme levittämään tuotteen pensselillä tasaiseksi kerrokseksi ja sivelemään pinnan siten, että se on kauttaaltaan ja tasaisesti peittynyt. Tuote on käyttövalmis eikä siihen tarvitse sekoittaa ohennetta. Puhdista työkalut maalaamisen jälkeen ohenteella 6470.

## Propeller Primer

Koodi:  
**6640.751**

### POHJAMAALI POTKUREILLE, AKSELEILLE JA VAIHTEISTOILLE

#### KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C):	24 tuntia
Käyttöaika (20 °C):	/
Käyttölämpötila vähintään/enintään	+5/+35 °C
Kovete:	/
Sekoitusuhde määrän osalta:	/
Sekoitusuhde painon osalta:	/
Ohenne:	6470 ainoastaan työvälineiden puhdistukseen
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:	60/80 µ
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:	15/20 µ
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden:	19,0–14,5 m <sup>2</sup> /l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):	6 tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):	12 tuntia
Kerrosten määrä:	1

#### MUISTIINPANOT


#### TURVAMÄÄRÄYKSET

Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä tuotteen kuivamisen ajan. Suosittelemme suojalasien, kasvosuojaimen, suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä pintoja hiottaessa, jotta pöly ei kulkeudu elimistöön hengityksen mukana, sekä maalin levittämisen aikana. Käytä aina märkää hiekkaa. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai altistuessaan avotulelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

