

Resina 2000

SUOJAAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ PUULLE

- KORJAA JA SUOJAA PUUSAT
- HYVIN ERISTÄVÄ
- TUNKEUTUU SYVÄLLE PUUHUN
- SOVELTUU KAIKKIIN KORJAUKSIIN
- KUSTOMOITU JÄRJESTELMÄ

OMINAISUUDET

Resina 2000 on liuotteeton epoksi, käytettäväksi puun, lujitemuovin ja monien muiden alustojen rakentamiseen, suojaamiseen ja entisöimiseen. Resina 2000 on teknologisesti edistynyt järjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen imeytymisen, joustavuuden ja kiinnityksen puuveneiden huoltotyössä. Resina 2000 mahdollistaa erittäin kestävät puun liitokset, pinna suojaukset ja vedenkestävän rungon. Resina 2000:lla käsitellystä puusta tulee vedenkestävä ja vahva, samalla säilyttäen joustavuutensa ja lujuutensa. Kun kovete on lisätty, erikoislisäaineita lisäämällä saadaan aikaan helposti levittyviä ja erittäin vahvoja kittejä.

TUOTETIEDOT

Kovettuminen:	kemiallinen reaktio
Paino:	1,10 ± 0,02 Kg/L
Kuiva-aine:	100 %
Leimahduspiste:	+102 °C
Kiilto:	kiiltävä
Väri:	kirkas
Pakkausko:	0,75 / 1,50 / 15 L

PINNAN VALMISTELU

Ennen Resina 2000 käyttöä, varmista että käsiteltävä pinta on täysin kuiva. Käsiteltävä pinta on aina oltava puhdas, kuiva ja siinä ei saa olla öljyä, rasvaa jne. Hio pinta ennen levitystä.

KÄYTTÖ

Sekoita A-osa kovetteen kanssa suhteessa 2:1 (tilavuus) tai 70:30 (paino). Seoksen käyttöaika (potlife) on 35 minuuttia lämpötilan ollessa 20°C. Älä ohenna: työvälineiden puhdistukseen käytä Diluente 6610. Eristysjärjestelmä: levitä 3-4 kerrosta, jotta saavutetaan kalvopaksuudeksi 300-400 mikronia. Kuivumisaika: vähintään 7 päivää lämpötilan ollessa 20°C ennen käyttöönottoa.

Resina 2000

SUOJAAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ PUULLE

TEKNISET TIEDOT

Kuivumisaika (20 °C):	7 päivää
Pot Life (20 °C):	30 minuuttia
Käyttölämpötila. min/ max:	+15/+35 °C
Kovete:	6545.999
Sekoitusuhde tilavuus:	2:1 (67:33)
Sekoitusuhde paino:	70:30
Välineiden pesu:	ohenne 6610
Märkäkalvonpaksuus/kerros:	100 µ
Kuivakalvonpaksuus/kerros:	100 µ
Teoreettinen riittoisuus:	10,0 m ² /L
Päällemaalaus minimi (20 °C):	10 tuntia
Päällemaalaus maksimi (20 °C):	36 tuntia
Kerrostien määrä:	3-4

MUISTIINPANOJA

TURVAMÄÄRÄYKSET

Pidettävä huolta riittävästä ilmanvaihdosta, jos Adherglassia käytetään suljetuissa tiloissa. Tuote sisältää ohenteita, jotka saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtävän yhdisteen, mikäli joutuu avotulen kanssa kosketuksiin.

Suojalasien, hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Ennen käyttöä lue käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7-8. Ei saa säilyttää ulkona. Varastointilämpötila: 10°C - 35°C. Älä säilytä suorassa auringonpaisteessa

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.