

Ticoprene

Kloorattu kumipohjamaali alumiinihiukkasilla

- ERISTÄVÄ KERROS
- ERINOMAINEN SUOJA JA TARTUNTA
- HYVÄ IMEYTYMINEN
- HELPPO LEVITTÄÄ

OMINAISUUDET

Ticoprene on yksikomponenttinen alumiinihiukkasia sisältävä kumipohjamaali. Yleispohjamaali meriympäristöön, joka soveltuu puun ja teräksen huoltomaalaukseen. Voidaan myös levittää sinkkipohjamaalien, 1K- ja 2K-pohjamaalien päälle. Soveltuu hyvin myös vanhan antifouling-maalien päälle sulkukerrokseksi. Ticoprene antaa hyvän suojan vedenalaisille osille makeissa ja suolaisissa vesistöissä.

Tekniset tiedot

Kuivuminen:	liuotteen haihtuminen
Paino:	1.26 ± 0,02 Kg/L
Kuiva-ainepitoisuus	32 %
Leimahduspiste:	+26 °C
Kiilto:	mattta
Sävy:	alumiini
Pakkauskoko:	0,75/ 2,50 litraa

Pinnan esivalmistelu

Kaikki käsiteltävät pinnat tulee olla puhtaita ja kuivia.

Uusi ja puhdistettu puu : kosteus pitää olla alle 18% Hio 100-120 karkealla hiomapaperilla ja poista hiontapöly. Levitä yksi kerros Ticopreneä, joka on ohennettu 25% 6470 ohenteella. Tämän jälkeen levitä 1-2 kerrosta ohentamatonta Ticopreneä.

Teräs: Hioa 80-100 hiomapaperilla ja levitä 3 kerrosta ohentamatonta Ticopreneä.

Vanhan antifouling-maalin eristys : korkeapainepesu ja hionta ennen käsittelyä.

KÄYTTÖ

Sekoita maalia 5-minuuttia vispiläkoneella, tai kunnes maali on yhtenäistä ja tasaväristä. Ohentamattomana levitys telalla tai pensselillä. Ruiskutettaessa lisää 10% ohennetta. Parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi käsiteltävän pinnan lämpötilan tulisi olla yli 7° C.

Ticoprene

Kloorattu kumipohjamaali alumiinihiukkasilla

Tekniset tiedot

Kuivumisaika (20 °C):	24 tuntia
Pot Life (20 °C):	/
Käyttölämpötila min/max:	+5/+32 °C
Ohenne:	6470
Märkäkalvopaksuus/kerros:	188 µ
Kuivakalvopaksuus/kerros:	60 µ
Teoreettinen riittoisuus:	5,3 m ² /L
Päällemaalaus aika (20 °C):	8 tuntia
Kerrosten määrä:	1-4

Lisätietoja

TURVAMÄÄRÄYKSET

Pidettävä huolta riittävästä ilmanvaihdosta, jos tuotetta käytetään suljetuissa tiloissa. Suojalasien, hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttöä suositellaan. Tuotetta tulee hioa vain märkähionnalla. Tuote sisältää ohenteita, jotka saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtävän yhdisteen, mikäli yhdiste joutuu avotulen kanssa kosketuksiin. Ennen käyttöä lue käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7-8. Ei saa säilyttää ulkona. Varastointilämpötila: 10°C - 35°C. Älä säilytä suorassa auringonpaisteessa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.