

## Timber Gloss

Koodi:  
**6760.000**

### KIILTÄVÄ PUULAKKA

- ERITTÄIN KESTÄVÄ
- HELPPO KÄYTTÄÄ
- UPEA LOPPUTULOS
- LEVITTYY HYVIN

### OMINAISUUDET

Helppokäyttöinen 1-komponenttinen muunnettu alkydilakka sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lakka on erityisen kiiltävää, levittyy hyvin ja on helppo levittää pensselillä. Lakka on joustavaa ja se sopii hyvin meriolosuhteisiin. Suositellaan kaikille vesirajan yläpuolella oleville puupinnoille sekä vanhan lakkakerroksen päälle.

### TEKNISET TIEDOT

Kuivuminen:	liuottimen haihtuminen, hapettuminen
Ominaispaino:	0,92 ± 0,02 kg/l
Kiintotilavuus:	45 %
Leimahduspiste:	+39 °C
Olomuoto:	kiiltävä
Väri:	kirkas
Pakkaus:	0,75/2,5 litraa

### PINNAN ESIKÄSITTELY

**Vanha puupinta, josta on poistettu lakka/maali:** Hio ja puhdistä pinta. Jos puu on hyvin kuivaa, se on käsiteltävä Fibrodurilla. **Uusi puupinta:** hio pinta ja pyyhi pöly pois pinnalta. Esikäsittele Fibrodurilla. Älä koskaan levitä märälle puulle.

### KÄYTTÖ

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Levitä tasainen kerros siten, että sivelet puupinnan ristikkäisin vedoin. Koko järjestelmään kuuluu 6 kerrosta, jotka levitetään pinnalle 8 tunnin välein. Jotta lopputuloksesta tulee hyvän näköinen, suosittelemme hiomaan pinnan hiekkapaperilla (karkeus 280-300) aina ennen uuden kerroksen levittämistä. Jos tuotetta käytetään suoraan paljaalle puupinnalle, ensimmäiseen kerrokseen on lisättävä 40-50 % ohennetta 6470, jotta lakka imeytyy puuhun. Lisää ohennetta seuraavaan kerrokseen 20-25 %. Vähennä ohenteen määrää seuraavien kerrosten osalta vähitellen 15 %:sta siten, että viimeisestä kerrosta ei ohenneta ollenkaan.

## Timber Gloss

Koodi:  
**6760.000**

### KIILTÄVÄ PUULAKKA

#### KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C):	12–24 tuntia
Käyttöaika (20 °C):	/
Käyttölämpötila vähintään/enintään	+5/+35 °C
Kovete:	/
Sekoitusuhde määrän osalta:	/
Sekoitusuhde painon osalta:	/
Ohenne:	6470
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:	80 µ
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:	40 µ
Teoreettinen riittoisuus kerrosta kohden:	11,2 m <sup>2</sup> /l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):	8 tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):	7 päivää
Kerrosten määrä:	6–8

#### MUISTIINPANOT

Ruiskutusikäytön tiedot	Tavanomainen	Ilmaton
Suuttimen aukko:	1,2/1,5 mm	0,017/0,019 tuumaa
Ilmanpaine	2,0/3,0 atm	100/120 atm / suuttimen pää
Painesuhde	/	30:1

#### TURVAMÄÄRÄYKSET

Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä sitä seuraavan kuivamisen ajan. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai altistuessaan avotullelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle. Suosittelemme suojalasiin, kasvusuojaimen ja suojavaatteiden käyttöä.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

