

# REGAFLON

## OMINAISUUDET

REGAFLON on fluoripolymeerejä sisältävä lisäaine. Se soveltuu käytettäväksi minkä tahansa Veneziani antifouling-maalin kanssa. Sitä voidaan käyttää ainoastaan lisäaineena viimeisessä antifouling-kerroksessa.

## TUOTETIEDOT

Olomuoto:	Tiksotrooppinen tahna
Paino:	1.27 ± 0,03 Kg/L
Kuiva-aine:	25 ±2 %
Leimahduspiste:	+25°C
Värit:	väritön
VOC:	681 g/l
Pakkauskoko:	0,375 Litraa
Säilyvyys:	3 vuotta

## KÄYTTÖOHJEET

### Annostelu

0,375 l / 2,5 l (Regafalon/ Veneziani antifouling-maali)

Sekoita Veneziani antifouling-maali huolellisesti ennen lisäaineen lisäystä. Lisää Regafalon yllä mainittujen suhteinen mukaan antifouling-maaliin jatkuvasti sekoittaen.

### Työskentely olosuhteet

Tiivistymisen välttämiseksi pinnan lämpötilan tulisi olla vähintään + 3 °C kastepisteen yläpuolella. Pintakäsittelyn ja kovettumisen aikana min. ympäristön lämpötila ei saa olla **alle 10 °C tai yli 30 °C**. Alustan lämpötila ei saa olla alle 5 °C, koska kovettuminen hidastuu huomattavasti alhaisemmissa lämpötiloissa. Maalaaminen ei ole suositeltavaa, kun suhteellinen kosteus on **yli 80%**. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä maalaustyön aikana.

### Turvamääräykset:

Pidettävä huolta riittävästä ilmanvaihdosta, jos tuotetta käytetään suljetuissa tiloissa. Tuote sisältää ohenteita, jotka saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtävän yhdisteen, mikäli joutuu avotulen kanssa kosketuksiin. Suojalasien, hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Ennen käyttöä lue käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7-8. Ei saa säilyttää ulkona. Varastointilämpötila: 10 °C – 35°C. Älä säilytä suorassa auringonpaisteessa.

## REGAFLON

### Varastointi

Varastointilämpötila: 10 °C – 35°C. Älä säilytä suorassa auringonpaisteessa. Purkit huolellisesti suljettuna.

Tuotetta EI SAA tyhjentää viemäriin eikä vesistöihin!

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.