

## Unigloss

Koodi: 6726. ...

### 1-KOMPONENTTINEN LAADUKAS PINTAMAALI

- ERITTÄIN KIILTÄVÄ PINTA
- PARAS LAATU
- TASOITTUU HYVIN

### OMINAISUUDET

1-komponenttinen alkydiuretaanipintamaali. Erittäin laadukas, erinomainen tasoittuminen, optimaaliset väri- ja kiilto-ominaisuudet. Sopii käytettäväksi huviveneiden ja muiden alusten ulko- ja sisätiloissa. Tuote on erittäin joustava ja se tarttuu hyvin useiden erilaisten pohja-, väli- ja pintamaalien päälle. Sitä ei voi käyttää suoraan epäorgaanisille sinkkipohjamaaleille eikä galvanisoiduille pinnoille. Saatavana useita värejä. Ei sovellu jatkuvaan upporasitukseen.

\* VALKOINEN JA VAALEAT VÄRIT: 1,20 +/- 0,02 kg/l \*  
MUUT VÄRIT: 1,05 +/- 0,05 kg/l

### TEKNISET TIEDOT

Kuivuminen:	ohenteen haihtuminen ja kemiallinen reaktio
Ominaispaino:	1,20* ± 0,02 kg/l
Kiintoainepitoisuus:	55 %
Leimahduspiste:	+37 °C
Olomuoto:	kiiltävä
Väri:	ks. värikartta
Pakkaus:	0,75 litra (vain valkoinen 2,5 litraa)

### PINNAN ESIKÄSITTELY

Levitä pohjamaalattulle tai hyväkuntoiselle maalipinnalle, joka on hiottu, kuiva ja puhdistettu öljystä, rasvasta tai muusta liasta.

Hio hiekkapaperilla (karkeus 300-600), jotta pinnasta tulee tasainen.

### KÄYTTÖ

Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä siten, että se on täysin tasalaatuista. Tuotteen erinomaisen tasoittuvuuden ansiosta pinnasta tulee täysin sileä, myös pensseliä käytettäessä. Suosittelemme levittämään Uniglossia kaksi kerrosta, jotta lopputuloksesta tulee hyvä. Tuotteeseen ei yleensä tarvitse lisätä ohennetta, mutta tarvittaessa siihen voi lisätä ohennetta 6470 enintään 5 % tilavuudesta. Levitä tasainen, täysin märkä kerros ristikkäisiin vedoin, jotta pinta peittyy tasaisesti.



# Unigloss

Koodi: 6726. ...

## 1-KOMPONENTTINEN LAADUKAS PINTAMAALI

### KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C):	24 tuntia
Käyttöaika (20 °C):	/
Käyttölämpötila vähintään/enintään	+5/+35 °C
Kovete:	/
Sekoitusuhde määrän osalta:	/
Sekoitusuhde painon osalta:	/
Ohenne:	6470
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:	80 µ
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:	40 µ
Teoreettinen riittoisuus kerrosta kohden:	13,8 m <sup>2</sup> /l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):	24 tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):	/
Kerrostien määrä:	2

### MUISTIINPANOT

Ruiskutus käytön tiedot	Tavanomainen	Ilmaton
Suuttimen aukko:	1,2/1,4 mm	0,017/0,019 tuumaa
Ilmanpaine	2,0/3,0 atm	/
Painesuhde	/	30:1

### TURVAMÄÄRÄYKSET

Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä sitä seuraavan kuivamisen ajan. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai altistuessaan avotulelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle. Suosittelemme suojalasien, kasvosuojaimen, suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

