

Wood Gloss

Koodi:
6706.001

KIILTÄVÄ PUUPINNAN PINTALAKKA

- ERITTÄIN KIILTÄVÄ
- VEDENKESTÄVÄ
- TASOITTUU HYVIN
- SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN

OMINAISUUDET

Kirkas, 2-komponenttinen, kiiltävä lakka. Kestää erityisen hyvin ympäristökemikkejä ja sopii erinomaisesti meriolosuhteisiin. Levittyy hyvin ja kestää kulumista. Tehostaa puun kauneutta aiheuttamatta lakan kutistumiseen liittyviä ongelmia. Suositellaan erityisesti näkyvillä olevien sisä- ja ulkopuolen puuosien käsittelyyn. Ei sovellu pinnoille, jotka ovat jatkuvasti upporasituksessa. Levitä useita kerroksia, niin saat parhaan kestävyuden vaikeita ilmasto-olosuhteita vastaan teollisuus- ja meriympäristössä.

TEKNISET TIEDOT

Kuivuminen:	ohenteen haihtuminen ja kemiallinen reaktio
Ominaispaino:	1,02 ± 0,02 kg/l
Kiintoainepitoisuus:	38 %
Leimahduspiste:	+33 °C
Olomuoto:	kiiltävä
Väri:	kirkas
Pakkaus:	0,75 litraa

PINNAN ESIKÄSITTELY

Vanha puupinta, josta on poistettu lakka/maali: Hio ja puhdistä pinta. Esikäsittele Fibrodurilla, jos puu on erittäin kuivaa.

Uusi puupinta: hio pinta ja pyyhi pöly pois pinnalta. Esikäsittele Fibrodurilla. Älä koskaan levitä lakkaa märälle puulle. **Erittäin kestävä järjestelmä:** Levitä uudelle tai maalista poistetulle pinnalle ennen lakkaamista kaksi kerrosta Resina 2000:tta. Hio pinta kerrosten välissä.

KÄYTTÖ

Sekoita perusosaa ja lisää kovetetta samalla sekoittaen. Levitä tasainen kerros ristikkäisin vedoin, viimeinen kerros pensselillä puun syyn suuntaisesti. Tuotteen erinomaisen tasoittuvuuden ansiosta pinnasta tulee täysin tasainen ja kiiltävä, myös pensseliä käytettäessä. Suositellussa järjestelmässä on 8 kerrosta Wood Glossia, jotka levitetään pinnalle 8 tunnin välein. Saat hyvän tulokset, kun hiot pinnan hiekkapaperilla (karkeus 300-600) aina ennen uuden kerroksen levittämistä. Jos Wood Gloss -lakkaa käytetään suoraan paljaalle puupinnalle, ensimmäiseen kerrokseen on lisättävä 20 % ohennetta 5780, jotta lakka imeytyy puuhun. Kussakin seuraavassa kerroksessa on oltava asteittain vähemmän ohennetta siten, että viimeisestä kerrosta ei ohenneta ollenkaan.

Wood Gloss

Koodi:
6706.001

KIILTÄVÄ PUUPINNAN PINTALAKKA

KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C):	3 päivää
Käyttöaika (20 °C):	3 tuntia
Käyttölämpötila vähintään/enintään	+5/+35 °C
Kovete:	6706.999
Sekoitusuhde määrän osalta:	4:1
Sekoitusuhde painon osalta:	80:20
Ohenne:	5780
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:	50 µ
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:	20 µ
Teoreettinen riittoisuus kerrosta kohden:	19,0 m ² /l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):	8 tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):	48 tuntia
Kerrostien määrä:	6–12

MUISTIINPANOT

Ruiskutusikäytön tiedot	Tavanomainen	Ilmaton
Suuttimen aukko:	1,2/1,5 mm	
Ilmanpaine	2,0/3,0 atm	
Painesuhde	/	

TURVAMÄÄRÄYKSET

Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä sitä seuraavan kuivamisen ajan. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai altistuessaan avotulelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle. Suosittelemme suojalasien, kasvosuojaimen ja suojavaatteiden käyttöä.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

