

## Wood Mat

Koodi:  
**6740.002**

### **PUOLIKIILTÄVÄ PUULAKKA**

- ERITTÄIN LAADUKAS
- TASOITTUU HYVIN
- ERITTÄIN KESTÄVÄ

### **OMINAISUUDET**

Kirkas, puolikiiltävä, 2-komponenttinen lakka. Kestää erittäin hyvin meriolosuhteissa. Suositellaan erityisesti laipoiden, kalusteiden ja sisätilojen puupintojen käsittelyyn. Levittyy hyvin ja kestää kulutusta. Helppo käyttää. Ei sovellu pinnoille, jotka ovat jatkuvasti vedessä. Sopii erinomaisesti puisille kansille ja lankuille.

### **TEKNISET TIEDOT**

Kuivuminen:	ohenteen haihtuminen ja kemiallinen reaktio
Ominaispaino:	1,00 ± 0,02 kg/l
Kiintoainepitoisuus:	50 %
Leimahduspiste:	< 21 °C
Olomuoto:	puolikiiltävä (75 kiiltävä)
Väri:	kirkas
Pakkaus:	0,75 litraa

### **PINNAN ESİKÄSITTELY**

**Vanha puupinta, jolta on poistettu maali/lakka:** Hio ja puhdista pinta. Esikäsittele Fibrodurilla, jos puu on erittäin kuivaa.

**Uusi puupinta:** hio pinta ja pyyhi pöly pois pinnalta. Esikäsittele Fibrodurilla. Älä koskaan levitä lakkaa märälle puulle. **Erittäin kestävä järjestelmä:** levitä uudelle tai lakasta/maalista poistetulle pinnalle kaksi kerrosta Resina 2000:ta ennen lakkaamista. Hio pinta kerrosten välissä.

### **KÄYTTÖ**

Lisää kovete perusosaa samalla sekoittaen. Levitä tasainen kerros ristikkäisin vedoin. Tuotteen erinomaisen tasoittuvuuden ansiosta pinnasta tulee tasainen, myös pensseliä käytettäessä. Suositellussa järjestelmässä on 4 kerrosta Wood Mat -lakkaa, jota levitetään pinnalle 8 tunnin välein. Saat hyvän lopputuloksen, kun hiot pinnan hiekkapaperilla (karkeus 300-600) aina ennen uuden kerroksen levittämistä. Jos tuotetta levitetään suoraan paljaalle puupinnalle, ensimmäiseen Wood Mat -kerrokseen on lisättävä 20 % ohennetta 5780, jotta lakka imeytyy puuhun hyvin. Vähennä ohenteen määrää seuraavien kerrosten osalta vähitellen siten, että viimeisestä kerrosta ei ohenneta ollenkaan.



## Wood Mat

Koodi:  
**6740.002**

### PUOLIKIILTÄVÄ PUULAKKA

#### KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen vesillelaskua (20 °C):	3 päivää
Käyttöaika (20 °C):	6 tuntia
Käyttölämpötila vähintään/enintään	+5/+35 °C
Kovete:	<b>6740.999</b>
Sekoitusuhde määrän osalta:	1:1
Sekoitusuhde painon osalta:	50:50
Ohenne:	5780
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:	60 µ
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:	30 µ
Teoreettinen riittoisuus kerrosta kohden:	16,7 m <sup>2</sup> /l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):	8 tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):	48 tuntia
Kerrostien määrä:	3-4

#### MUISTIINPANOT

Ruiskutusikäytön tiedot	Tavanomainen	Ilmaton
Suuttimen aukko:	1,4/1,7 mm	
Ilmanpaine	2,0/3,0 atm	
Painesuhde	/	

#### TURVAMÄÄRÄYKSET

Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä sitä seuraavan kuivamisen ajan. Tuote sisältää liuottimia, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tai altistuessaan avotulelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle. Suosittelemme suojalasien, kasvosuojaimen ja suojavaatteiden käyttöä.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

