

## Epomast Evo

Koodi:  
**6660.xxx**

### ERITTÄIN KEVYT EPOKSITÄYTE

- HELPPO LEVITTÄÄ
- ERITYISEN HELPPO HIOA
- MATALA OMINAISPAINO
- HIENORAKEINEN

### OMINAISUUDET

Uusimman sukupolven epoksituotteisiin kuuluva täyteaine. Epomast Evon ominaisuuksiin kuuluu helppo käytettävyys, sekä rakenne jossa ei esiinny ilmakuplia. Epomast Evo on helppo hioa ja kuivuttuaan muodostaa elastisen ja painumattoman pinnan. Sitä käytetään yleensä suurempien epätasaisuuksien täyttämiseen, koska sen ominaispaino on matala ja sitä voi käyttää huomattavan paksuina kerroksina. Epomast Evo soveltuu teräkselle, alumiinille, lujitemuoville ja puulle. Sitä voi käyttää vesirajan ylä- ja alapuolella oleviin osiin. Täyteläisen koostumuksen ja hienojen rakeiden ansiosta sitä voi käyttää myös viimeistelyihin.

### TEKNISET TIEDOT

Kuivuminen:	kemiallinen reaktio
Ominaispaino:	0,70 ± 0,02 kg/l
Kiintotilavuus:	100 %
Leimahduspiste:	+58 °C
Olomuoto:	matta
Väri:	vaaleansininen
Pakkaus:	1,5/10,0 litraa

### PINNAN ESIKÄSITTELY

Tuotetta voi käyttää 2-komponenttisten pohjamaalien ja välimaalien päällä, kun pinta on puhdistettu ja hiottu. Joissakin tapauksissa sitä voi levittää suoraan paljaalle pinnalle tai pinnalle, jolta on poistettu maali.

### KÄYTTÖ

Sekoita komponentit huolellisesti, jotta väristä tulee tasainen. Levitä tuotetta sekoittamisen jälkeen käyttämällä lastaa tai muuta sopivaa työkalua. Älä lisää ohennetta. Levitä täyteainetta tasainen kerros. Paksuus saa olla enintään 2,5 cm (riittoisuus on kerrosta kohden 1 m<sup>2</sup>/l/mm). Hio hiekkapaperilla (karkeus 40-80) aikaisintaan 24 tunnin kuluttua (kun lämpötila on 20 °C). Jos tuotetta käytetään kylmässä ympäristössä, tuotteen pakkauksia voi lämmittää ennen sekoittamista, jolloin tuote on juoksevampaa. Tuotteen kovettuminen on hitaampaa, kun alustan tai ympäristön lämpötila on alle 15 °C. Tällöin myös hiomista on siirrettävä myöhemmäksi. Älä käytä tuotetta, jos lämpötila on alle 10 °C. Muista aina väliahionta kerrosten välillä ja ennen maalausta.

## Epomast pro

Koodi:  
**6603,571**

### ERITTÄIN KEVYT EPOKSITÄYTE

#### KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C):	7 päivää
Käyttöaika (20 °C):	45 minuuttia
Käyttölämpötila vähintään/enintään	+10/+35 °C
Kovete:	<b>6600.999</b>
Sekoitussuhde määrän osalta:	1:1
Sekoitussuhde painon osalta:	45:55
Ohenne:	6610 ainoastaan puhdistukseen
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:	0–10 mm
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:	0–10 mm
Teoreettinen riittoisuus kerrosta kohden:	1 m <sup>2</sup> /l/mm
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):	24* tuntia
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):	24* tuntia
Kerrostien määrä:	/

#### MUISTIINPANOT \* Aika ennen hiomista


#### TURVAMÄÄRÄYKSET

Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä tuotteen kuivamisen ajan. Suosittelemme suojalasien, kasvosuojaimen, suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

